



VITRIFICATEUR PUR-PROTECT®

Résistance longue durée aux chocs, rayures et tâches.
Formule hypoallergénique, sans émanation de solvant ou odeur gênante.



Destination :

Parquets, planchers, escaliers en bois neuf ou ancien, d'essence européenne ou exotique.

Performances :

- Vitrificateur acrylique haute performance.
 - Protection longue durée : résiste aux rayures, aux chocs, à l'eau et aux taches.
 - Respectueux de l'utilisateur et de son environnement : Certifié Hypoallergénique (selon la norme OECD) et écolabel
- Emissions de COV (Composés Organiques Volatils) à moins de 5 g/L
Pas d'émanation de formaldéhyde (testé selon la norme ISO EN 16 000)

Préparation :

Le bois doit être nu, propre et sec.

- **PARQUETS BRUTS** : poncez mécaniquement à l'aide d'une ponceuse (abrasif grain 120) puis dépoussiérez avec soin.
- **PARQUETS VITRIFIÉS** : poncez mécaniquement en deux passes (abrasif grain 60 puis grain 120) jusqu'à retrouver le bois nu. Dépoussiérez avec soin.
- **PARQUETS CIRÉS ET ANCIENS** : décirez à l'aide du Décrassant Avant Vitrification V33 puis poncez mécaniquement en deux passes (abrasif grain 60 puis grain 120) jusqu'à retrouver le bois nu. Dépoussiérez avec soin.
- **BOIS GRAS NUS (teck, doussié...)** : dégraissez à l'aide du Solvant Nettoyeur V33 juste avant l'application de votre vitrificateur

Application :

Conditions idéales d'application : entre 12° et 25°C sur un sol sec et hors courant d'air.

Aspect laiteux qui disparaît après séchage.

- 1 - Remuez le vitrificateur avant et pendant emploi à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien l'homogénéiser. Vitrifiez à l'aide d'une brosse (poils souples) ou d'un rouleau (poils 12 mm), spéciaux « vitrificateur acrylique ».
 - 2 - Commencez par un coin de la pièce, face à la lumière, puis reculez jusqu'à la sortie.
 - 3 - Travaillez en couches croisées, régulières et garnies, en finissant dans le sens des veines du bois.
 - 4 - Pour une résistance optimale, appliquez 3 couches de vitrificateur ou 2 couches après la Sous-Couche Avant Vitrification V33.
 - 5 - Poncez légèrement (abrasif grain 240) et dépoussiérez entre chaque couche de vitrificateur afin d'obtenir un tendu parfait.
 - 6 - Laissez sécher 24 heures. Durant 2 semaines, occupez les lieux avec précaution.
- Sur parquets chanfreinés, évitez l'accumulation de vitrificateur dans les chanfreins.

Conseils V33 :

ASPECT FINAL : si vous souhaitez conserver la couleur de votre parquet obtenue après ponçage, appliquez directement dessus trois couches de Vitrificateur Pur Protect incolore.

Si vous voulez lui apporter un ton plus chaud, appliquez une couche de Sous-Couche Avant Vitrification V33 plus deux couches de Vitrificateur.

- **DÉCORATION** : si vous souhaitez apporter une touche décorative à votre parquet, utilisez avant votre vitrificateur ou Votre Sous-Couche ou les Teintes Parquets V33.

Conditionnement : 0.75L 2.5L 5L

Finitions : incolore brillant – incolore ciré
– incolore mat – chêne moyen ciré

Rendement en 1couche pour 2.5L:

+/- 30m²

Séchage: Entre 2 couches: 2h

Total: 24h

Nettoyage : Eau

Matériel :Rouleau ou brosse